

Bilaga A – Minimikrav för lokaler, utrustning och rutiner

| <u>Blästring:</u> | <u>Typ F</u> | <u>Typ V</u> |
|--|-------------------|-----------------|
| 1. Separat blästringslokal med tillfredsställande belysning och som kan värmas upp till 15 °C. Tillfredsställande belysning är punktbelysning under blästring samt 200 lux 1 m över golv vid kontroll av blästrade ytor. | - ¹⁾ | x |
| 2. Möjlighet till förvärmning av gods. | - ¹⁾ | x |
| 3. Möjlighet och utrustning för tvättning och avfettning | x | x |
| 4. Tryckluftutrustning som ger minst 110 m ³ / minut luft per munstycke och lufttrycket 6 bar vid munstycke samt har oljefilter och utrustning för vattenavskiljning. | x | x |
| 5. Möjlighet till dammavskiljning från använt blästermedel före återanvändning. | x ²⁾ | x |
| 6. Halt olja+fett högst 100 mg/kg hos blästermedel för återanvändning | x ^{2,3)} | x ³⁾ |
| 7. Rutiner för att undvika kondens på godset | x ¹⁾ | x |
| 8. Utrustning för slipning, gradning och avdamning | x | x |
| 9. Väderskyddad passage från blästrings- till målningslokal eller rutin som säkerställer motsvarande väderskydd. | - | x |
| 10. Rutiner för hantering av gods i verkstad | - | x |
| <u>Målning</u> | | |
| 1. Separat målningslokal med tillfredsställande belysning och som kan värmas upp till 20 °C och som ha mekanisk frånluftventilation. Tillfredsställande belysning kan anses uppfyllt om genomsnittliga Mätvärdet 1 m över golv är 300 lux. | - ¹⁾ | x |
| 2. Separat utrymme för färgblandning med mekanisk frånluftventilation. | - | x |
| 3. Separat utrymme för färglager där temperaturen är minst 10 °C. | x | x |
| 4. Ändamålsenlig och funktionsduglig appliceringsutrustning. | x | x |
| 5. Rutiner för att undvika kondens på godset. | x ¹⁾ | x |
| 6. Möjlighet till torkning och härdning. | - ¹⁾ | x |
| 7. Rutiner för hantering av gods i verkstad. | - | x |

- 1) Det förutsätts att auktoriserat företag vid fältarbete vid behov införskaffar erforderlig utrustning för intäckning, uppvärmning och avfuktning.
- 2) Gäller även för fältarbete vid återanvändning av blästermedel.
- 3) Kontroll av halten olja+fett skall ske minst en gång per kvartal enligt metod i bilaga A:1. Om ett provvärde överstiger 100 mg/kg skall åtgärder omedelbart vidtagas, därefter görs en ny provtagning. Provresultaten redovisas i samband med uppföljningsbesök. Rapporter 3 år tillbaka skall kunna uppvisas. Om analysvärden under denna period någon gång överstiger 100 mg/kg skall vidtagen åtgärd vara dokumenterad.